

FIȘĂ TEHNICĂ


Novatik | METAL

SLATE

Profilul Novatik METAL SLATE a fost creat pentru a îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu Novatik SLATE ai un acoperiș cu un design simplu, cu o estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare puternice și liniile horizontale îndrăznețe fac din Novatik METAL SLATE alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

>STRATURI finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

1. **MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
2. Grund;
3. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
4. Oțel;
5. Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
6. **MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL SLATE MAT	Novatik METAL SLATE HIGH COAT	Novatik METAL SLATE FROST
--	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

LUNGIME TOTALĂ	1 280 mm	1 280 mm	1 280 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 225 mm	1 225 mm	1 225 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,17 module	2,17 module	2,17 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,74 kg/mp	4,96 kg/mp	4,96 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT

ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
-----------	--	---	--

PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
-----------	---	--	--

MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
---------------	--	---	---

GARANȚIE ESTETICĂ	20 ANI	20 ANI	20 ANI
-------------------	--------	--------	--------

GARANȚIE TEHNICĂ	30 ANI	40 ANI	40 ANI
------------------	--------	--------	--------

REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
------------------------	-------	-------	-------

REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
----------------------	------	------	------

Novatik
METAL | SLATE MAT



0.5 mm

0.6 mm

20 **30**

20 **40**

ANI
GARANȚIE
ESTETICĂ

ANI
GARANȚIE
TEHNICĂ

ANI
GARANȚIE
ESTETICĂ

ANI
GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | SLATE HIGH COAT




20

40

ANI
GARANȚIE
ESTETICĂ

ANI
GARANȚIE
TEHNICĂ

Novatik
METAL | SLATE FROST



20

40

ANI
GARANȚIE
ESTETICĂ






ANI
GARANȚIE
TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm

CULORI 0,6 mm

CULORI

CULORI



Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro
Fișă tehnică Novatik METAL SLATE – RO_V2 | Ianuarie 2023