

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


WOOD

Frumusețea naturală a acoperișului din șindrilă este recreată cu noul profil Novatik METAL WOOD, păstrând toate avantajele unui acoperiș metalic (rezistență sporită la coroziune, acoperiș solid, durabil și greutate redusă). Spre deosebire de șindrilele tradiționale din lemn, care trebuie întreținute sau înlocuite, șindrilele metalice Novatik METAL WOOD nu vor avea nevoie de intervenții ulterioare. Fiecare modul Novatik METAL WOOD este realizat printr-o tehnologie modernă de presare a oțelului, obținând o șindrilă metalică cu nervuri pronunțate, ce imprimă aspectul de neconfundat al șindrii de lemn. Fixarea modulelor se face prin cuie sau șuruburi, în planul acoperișului, cu o densitate de minim 8 bucăți/mp.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST

- MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
- Grund;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- Oțel;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm; **HIGH COAT:** Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 12 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL WOOD MAT	Novatik METAL WOOD HIGH COAT	Novatik METAL WOOD FROST
--	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

LUNGIME TOTALĂ	1 375 mm	1 375 mm	1 375 mm
LUNGIME UTILĂ MODUL	1 295 mm	1 295 mm	1 295 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	370 mm	370 mm	370 mm
NUMĂR MODULE / MP	2,09 module	2,09 module	2,09 module
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 16°	Min. 16°	Min. 16°
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
GREUTATE / MP	4,76 kg/mp	4,76 kg/mp	4,76 kg/mp
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a țiglei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a țiglei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a țiglei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a țiglei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp / Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp / ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
GARANȚIE ESTETICĂ	20 ANI	20 ANI	20 ANI
GARANȚIE TEHNICĂ	30 ANI	40 ANI	40 ANI
REZISTENȚĂ RADIAȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4

Novatik
METAL | WOOD MAT



0.5 mm

0.6 mm


20 **30**
ANI ANI

GARANȚIE ESTETICĂ GARANȚIE TEHNICĂ

20 **40**
ANI ANI

GARANȚIE ESTETICĂ GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik
METAL | WOOD HIGH COAT




20
ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik
METAL | WOOD FROST



20
ANI

GARANȚIE ESTETICĂ

40
ANI

GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm



NEGRU RAL 9005 GRI RAL 7016




MARO RAL 8017 MARO RAL 8019

CULORI 0,6 mm



NEGRU RAL 9005



GRI RAL 7016

CULORI



NEGRU RAL 9005 GRI RAL 7016

CULORI



NEGRU RAL 9005 GRI RAL 7016

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro

Fișă tehnică Novatik METAL WOOD – RO_V2 | Ianuarie 2023